

Nullifire Basecoat S605 - base solvente

O Nullifire Basecoat S605® é uma base solvente, intumescente, destinada à proteção contra incêndio de estruturas metálicas em áreas internas e externas, podendo resistir ao fogo por até 120 minutos. Recomendamos a sua aplicação e uso, somente em estruturas metálicas secas e revestidas com Primer Epoxi.

Itens a serem verificados na aplicação do produto:

- O primer seja compatível com Nullifire S605® e que tenha sido aplicado corretamente.
- Tenha sido utilizado um primer adequado para o aço galvanizado.
- Todos os danos no primer tenham sido reparados e recobertos.
- As condições do local e a temperatura estejam dentro das especificações.
- A superfície esteja limpa, seca e livre de contaminação.
- As instruções de aplicação tenham sido lidas antes de se iniciar o trabalho.



Precauções

A alta taxa de umidade, o baixo movimento do ar ou baixas temperaturas do aço, poderão aumentar o tempo de secagem. Para espessuras altas (3000 g/m²), o tempo de secagem será aumentado, e dependendo das condições atmosféricas, o tempo de secagem pode chegar a 15 dias.

Tempo de Secagem

A secagem do S605 depende dos seguintes fatores:

- Temperatura
- Movimento do ar
- Umidade
- Método de Aplicação
- Espessura da cobertura